

석션 컵 및 고무 부품의 올바른 보관을 위한 기술 정보

고무 소재는 자연적으로 노화되며 시간이 지남에 따라 잘못된 보관 및 보존 조건으로 인해 소재의 열화가 발생할 수 있습니다.

이 보존 지침을 준수했을 때, 석션 컵과 고무 제품의 화학적/물리적/기계적 특성이 변하지 않은 채 오래 유지할 수 있습니다.

다음에 설명할 지침을 지키지 않았을 때 발생할 수 있는 문제:

- 조기 열화
- 과도한 경화 또는 연화
- 영구적 변형 또는 기타 표면적 손상.

보관

석션 컵 또는 기타 고무 부품의 조기 열화를 방지하기 위한 권장 보관 방법:

- 어두운 곳에 보관하여 햇빛이나 인공조명에 노출되지 않도록 합니다.
- 15° C~25° C 사이의 온도를 유지하는 장소에 보관합니다
- 환경 습도는 65% 미만으로 유지합니다
- 기계적 응력이나 장력을 받지 않도록 하여 영구적 변형을 방지합니다
- 흙, 먼지 또는 기름에 닿지 않도록 합니다
- 장기간 보관하지 않도록 하고, 항상 최신 제품의 재고 유지에 주의를 기울입니다.

에플로레센스

석션 컵이나 고무 부품의 표면에 약간 하얀 물질이 생기는 경우가 있으며, ‘에플로레센스’ 라고 합니다. 이는 표면에 발생하는 정상적인 현상이며 대기 중 오존의 작용과 화합물의 노화에 대한 보호 효과가 나타난 것입니다.

이 물질은 고무의 화학-물리적 특성을 보존하는 것이므로 결코 결함으로 간주할 수 없으며 화합물의 품질 장점으로 간주하여야 합니다.

미관을 위해 에플로레센스가 용인되지 않는다면, 물과 중성 세제로 석션 컵을 세척할 수 있습니다.

주의: 위의 권장 지침은 고무 제품 보존에 관한 ISO 2230 지침을 참조한 것입니다